



Scale Buster

酸の力で雨ジミ除去 | スケールバスター

シャンプー洗車だけでは落とすことのできない雨ジミを
酸の力によって落とせる便利なクリーナー。※

※本液剤は軽度～中度の雨ジミに適しています。重度の雨ジミは研磨をお勧めします。

BEFORE



AFTER



<作業手順>



1 使い捨てのウエス(またはスポンジ)に適量の本液剤をとる。

事前に洗車をおこない、
汚れやホコリを落としてください。



2 雨ジミがある箇所に塗り込む。
塗布後5分以上放置しないでください。
放置するとシミや塗装劣化の原因になります。

フロントガラス(合わせガラス)、メッキ、
ゴム類には使用しないでください。
付着した場合は速やかに水洗いしてください。



3 たっぷりの水を含んだクロスで
本液剤が残らないように濯ぐ。

成分が残るとシミになるので、
急に水洗いを行なってください。



4 クロスで水分を拭き取る。

コーティング施工車の場合、メンテナンスク
リーナーを塗布、またはコーティング剤で補修
施工を行なってください。
スケールバスターでも取れない場合は研磨処
理を行なってください。

5180

スケールバスター

ボディに固着した雨ジミ汚れを酸のチカラで分解

1本 内容量: 200ml

オープン価格

※上記価格は全て税別の施工店価格となっております。

<使用上の注意>

1.作業時は保護手袋等の保護具を着用してください。



保護手袋を
必ず着用

眼入りに
注意

2.雨ジミの除去以外には使用しないでください。

3.作業時は保護手袋等の保護具を着用してください。

4.作業は通気・換気の良い場所で行ってください。

5.塗装の劣化した車・特殊塗装車には使用しないでください。

6.ボディが熱い状態や直射日光下で作業をしないでください。

7.塗布後5分以上放置しないでください。

8.使用したウエスは再使用せず処分してください。

9.コーティング施工車に本液剤を使用するとコーティングが
剥がれてしまうおそれがあります。その場合は該当箇所に
再度コーティング施工を行ってください。

〒711-0934 岡山県倉敷市児島塩生2764 TEL: 086-475-0950 FAX: 086-475-0952

E-mail: info@honjyo-k.jp URL: <http://www.honjyo-k.com/> www.facebook.com/honjyo.jp

Honjyo
クルマのキレイでミライをつくる。

株式会社 本荘興産